

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ 66106—1995

特种工业用纱布

1995—12—01 发布

1996—07—01 实施

中国纺织总会 发布

前 言

本标准在 FZ 334—85 基础上进行修订。本标准根据 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 标准编写的基本规定》进行编写,在技术内容上与 FZ 334—85 基本一致,本标准中的所有计量单位都使用法定计量单位。

本标准进行修订时,保留了原专业标准中所有品种,符合供需双方生产实际情况。

本标准从 1996 年 7 月 1 日起实施。

本标准从生效之日起,同时代替 FZ 334—85。

本标准由中国纺织总会提出,上海纺织标准计量研究所归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业局

本标准协助起草单位:陕西省纺织工业总公司

本标准主要起草人:朱锦兰 于沁 业工 中 等

特种工业用纱布

代替 FZ 334—85

1 范围

本标准规定了特种工业用纱布的技术要求、外观疵点检验、试验方法、检验规则、标志、包装。
本标准适用于鉴定特种工业用纱布的品质。

2 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

FZ 65001—1995	特种工业用织物	物理机械性能试验方法
FZ 65004—1995	特种工业用纺织品	化学性能试验方法
FZ 65006—1995	特种工业用纺织品	标志和包装
FZ 65008—1995	特种工业用纺织品	检验规则

3 技术要求

3.1 物理机械及化学性能指标见表 1。

3.2 外观疵点

3.2.1 外观疵点的标疵范围见表 2。

3.2.2 约定匹长、允许标疵个数见表 3。

4 试验方法

物理机械性能试验按 FZ 65001 的规定进行,化学性能试验按 FZ 326 的规定进行。

5 检验规则

检验规则按 FZ 65008 的规定进行。

6 标志、包装

标志、包装按 FZ 65006 的规定进行。

表 1 物理机械及化学性能指标

品 号	品 名	基 本 性 能 指 标				专 用 性 能 指 标							经 纱 tex	纬 纱 tex	织 物 组 织	染色 及 加工 要求		
		幅 宽 cm	去边 重量 g/m ² 不大于	密 度 根/10 cm		断裂强力 N		毛细管 效 应 cm 不小于	酸 碱 度	游 离 氯	油 含 量 % 不大于	灰 含 量 % 不大于					浆 料	阻 燃 性 能
				经 纱	纬 纱	经 向 不小于	纬 向 不小于											
202	原色纱布	72.5±2.0	47	135±3	103±3	118	64	—	—	—	—	—	—	18.2	14.6	平纹	原色	
	漂白纱布	68±2.0	43	143±4	103±3	118	59	8*	合格	合格*	0.30*	0.30*	不允许	—	—	平纹	漂白	
203	原色纱布	85±2.0	46	118±2	95±2	118	69	—	—	—	—	—	—	20.8	16.2	平纹	原色	
204	原色纱布	+2.0 71 -1.0	84	98±2	83±2	235	186	—	—	—	—	—	—	20.8×2	20.8×2	平纹	原色	
	上浆纱布	68±2.0	150	102±2	80±3	333	177	—	—	—	—	—	—				上浆	
205	原色纱布	95±2.0	47	135±3	103±3	118	64	—	—	—	—	—	—	18.2	14.6	平纹	原色	
	阻燃纱布	86±2.0	56*	148±6	104±4	98	49	—	—	—	—	—	—				合格	阻燃

注:1 进行断裂强力试验时预加张力重锤为 200 g.

2 原色纱布重量为含浆重量.

3 “*”号表示参考指标,不作考核.

表 2 标疵范围

序 号	疵点名称	疵 点 允 许 程 度	备 注
1	边不良	1 布边松紧不匀或荷叶边经向长不超过 2 m 2 破边深入布边 1 cm 内,长不超过 15 cm 3 烂边经向长不超过 0.3 cm 4 毛边纬纱并列露出边外成须状的,经向 0.5 cm 内不超过 4 根(成圈的 0.3 cm 作 2 根)	
2	断 经	单根断经,综穿错长不超过 5 cm	
3	破 洞	不大于 0.5 cm ²	凡漂白、上浆、阻燃等加工用的原色纱布不允许有破洞
4	斑 渍	油斑、污斑、色斑等沿经向或纬向最大长度 0.2~2 cm,阻燃纱布油斑、污斑不允许存在	
5	纬 斜	不超过布幅的 15%	

表 3 约定匹长、允许标疵个数

品 号	品 名	规定匹长及 允许公差 m	最短段长和假 开剪最小距离 m	不足规定长度 布段允许数量 以米计的%	允许假开剪次数
202	原 色 纱 布	50—5	10	10	5
	漂 白 纱 布		5		
203	原 色 纱 布	50—5	10	10	5
204	原 色 纱 布	50—5	10	10	5
	上 浆 纱 布		5		
205	原 色 纱 布	50—5	10	10	5
	阻 燃 纱 布		5		

注:生产厂可提交 45 m 以上乱长的布匹。