

SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN/T 0119—92

出口盐干山羊板皮检验方法

Method for inspection of drysalted
goatskins for export

1992-12-25 发布

1993-05-01 实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

出口盐干山羊板皮检验方法

SN/T 0119-92

Method for inspection of drysalted
goatskins for export

1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口盐干山羊板皮的检验方式、抽样方法及检验程序。

本标准适用于出口盐干山羊板皮的检验。

2 检验方式

2.1 出口检验

2.2 预先检验

3 抽样

3.1 数量

3.1.1 报验张数在 10 000 张以下按各等级的 10% 抽取;超过 10 000 张按 5% 抽取。

3.1.2 根据品质情况,可酌情增减抽样数量。

3.2 方法

3.2.1 对已成包的皮张,根据堆垛的不同部位随机抽取。

3.2.2 对未成包的皮张,根据堆垛情况按上中下或左中右等方法抽取。

4 检验

4.1 工具

工作台、磅秤、直尺或卷尺。

4.2 条件

验货场地要求光线适宜,避免阳光直射。

4.3 步骤

先看板面,后看毛面,测量面积,结合伤残,衡取重量,综合评定。

4.4 方法

4.4.1 板面

4.4.1.1 将被检样品板面朝上平放于工作台上,擦掉板面上的硝盐和污物,验看品质特征和外观形态,结合板面颜色鉴别产区和产皮季节。

4.4.1.2 验看皮形是否完整、加工是否合理、盐渍是否均匀、板面纤维组织粗细及紧密程度;用手摸试或抖掸几次皮板,测试其弹性、厚薄均匀及干燥程度,同时视力集中于主要部位,由上而下至颈部,再转向次要部位,验看板面伤残,如疔痘、疮疤、疥癣、冻伤、瘀血、霉烂、脱毛等伤残的部位、处数、面积及影响程度。

对霉烂皮的鉴别:因盐渍不均及其他因素导致皮张霉烂,如皮的边缘部位,特别是腹部边缘或折叠

部位的颜色呈暗黑色,有臭味,用手摸试皮质软,重则毛易脱落。

4.4.2 毛面

毛面朝上,验看毛的粗细、光泽度及发育状况鉴定季节,然后验看毛面的擦伤、挂伤及脱毛等伤残程度。

对毛面脱毛鉴别:可用手逆毛向轻推,判断其有无脱毛及影响程度。

对可疑部位鉴别:手持皮的腹部边缘提起,右手将可疑处的毛分开,光源对准可疑处,透视可疑部位伤残的程度及面积等。

4.4.3 面积测量与计算

板面朝上,平放于工作台上,长度从颈部中间至尾根量出,宽度选腰间适当部位量出。

按下列公式计算:

$$S = A \cdot B$$

式中: S ——面积, cm^2 ;

A ——长度, cm ;

B ——宽度, cm 。

4.4.4 称重

用校准之衡器衡取重量,分清重量档次。

(重量:按每百张平均重量计算)

附加说明:

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。

本标准由中华人民共和国山东进出口商品检验局起草。

本标准主要起草人刘义洪。