GB/T 12655—1998《卷烟纸》第1号修改单

本修改单经中国国家标准化管理委员会于2002年8月26日以国标委农轻函[2002]41号文批准，自2002年10月16日起实施。

位置及条款	修　改　前	修　改　后
第2页表1 定量	A等品(A_1A_2)26.5±1.0 B等品 26.5±1.2 C等品 26.5±1.3	A等品(A_1A_2)设计值±1.0 B等品设计值±1.2 C等品设计值±1.3
第2页表1 透气度	A等品(A_1A_2)30～80 A_1±12%，A_2±15% B等品 25～50±20% C等品 25～50±30%	A_1 设计值±12% A_2 设计值±15% B设计值±20% C设计值±25%
第2页表1 注1	1)纵向抗张强度和纵向伸长率指抽检数据的最小值。	取消
第3页 5.5	不透明度按照GB 1543中的纸背衬法进行测定。	不透明度按照GB 1543中的纸背衬法进行测定(仅测正面)。
第3页 6.6	在采用GB/T 12914—1991抗张强度的测试方法时，……以第三次复验结果为准。	取消
第3页 6.7	在按照附录B的方法测试卷烟纸的透气度时，……以第三次复验结果为准。	取消
第3页 6.8	用户有权检查该产品的质量是否符合本标准要求，……并按6.7条有关规定进行复验……。	用户有权检查该产品的质量是否符合本标准要求，……并按6.5条的有关规定进行复验……。
第8页C4.4 结果计算	按式(C1)计算卷烟纸的灰分(CaO) $CaO(\%)=\frac{50-2.5V}{G}$ 式中：V——滴定时消耗的氢氧化钠的体积，mL； G——烘至恒重的纸样重，g(精确至0.001 g)。	按式(C1)计算卷烟纸的灰分(CaO) $CaO(\%)=\frac{(20M_1-V_2M_2)\times 56}{G\times 2\times 1\,000}\times 100$ 式中：M_1——盐酸标准溶液的浓度，mol/L； M_2——氢氧化钠标准溶液的浓度，mol/L； V_2——滴定时消耗的氢氧化钠标准溶液的体积，mL； G——烘至恒重的纸样重，g(精确至0.001 g)。